

EGE KİMYA A.Ş.

Cendere Yolu, No: 16,
Kağıthane 80350 İSTANBUL
Tel: (0212) 294 65 67-74
Fax: (0212) 294 52 97-98 / 294 28 29
Tel: (0264) 229 32 00 - 09 (Adapazarı)
Fax: (0264) 229 38 54 (Adapazarı)

No :QCPRS03.082161-1
Sayfa :1/1
Yayın T. :25.08.2008
Rev. Tarihi :
Revizyon No :000

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI**ZİRKON OKTOAT (EGEDry 82161-1)**

ÖZELLİKLERİ: Organik Solventlerde ve yağlarda çözünür. Kurşunun yerine kobaltla birlikte kullanılabilir. Gayet sert filimler verir.

REVİZYON:

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER	LİMİTLER	METOD	REFERANS
Görünüş	Sıvı	ETY 030	ASTM D564
Zr Metal (%)	5.9 - 6.1	ETY 054	
Renk	Açık Sarı	ETY 051	ASTM D564
Solvent	White Spirit		TS 2436
Toplam Katı (%) (105 °C'de 3 saat)	Max. 30	ETY 007/11	ASTM D564
Yoğunluk (gr/cm3) (25 °C)	0.845-0.875	ETY 003/4	

PAKETLEME ŞEKLİ : Saç varillerde veya plastik bidonlarda.

KULLANILIŞ YERLERİ : Yağlı boyalarda kurutucu olarak.

DEPOLAMA : İyi havalandırılan yerlerde depolanmalıdır. Varil kapağı sıkıca kapalı olmalıdır. Alev ve peroksitlerden uzak tutulmalıdır.

SON KULLANIM : Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

DÜZENLEYEN Öznur TURUP	ONAY Müjgan PARLAR	DAĞITIM QC, GC, TC, SS, QA
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------